



PANDOMO® Impregnation

impregnace, ochrana povrchu

- polomatná
- odolná otěru
- odpuzuje vodu a nečistoty
- zvýrazňuje barvu, čirá, bezbarvá
- velmi nízká spotřeba
- na bázi siloxanu a silanu
- difuzně otevřený
- velmi nízké emise (EC 1 PLUS)



pro ošetření leštěného povrchu PANDOMO® W1 2.0, PANDOMO® W3 2.0, PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2, PANDOMO® Studio a Terrazzo

Oblast použití:

pro stěny a podlahy v interiéru.

Pro ochranu povrchů PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0, PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2, Terrazzo und PANDOMO® Studio. Pro privátní obytné objekty i objekty s častou zátěží jako jsou výstavní prostory, vstupní prostory a recepcce veřejných budov a prodejních prostor.

Popis produktu:

PANDOMO® Impregnation je produkt na bázi silanu a siloxanu.

Ošetření leštěných ploch PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0, PANDOMO® K1, K3, K2 und PANDOMO® Studio.

Takto ošetřené povrchy PANDOMO® Impregnation vytvářejí povrch odolný znečištění a otěru

Zpracování na stěně na povrchy z PANDOMO® W1 2.0 popř. PANDOMO® W3 2.0 popř. PANDOMO® Studio

po aplikaci dekorativní stěrky musí plocha dostatečně vyschnout (ca. 5 hodin), a přebroušena excentrem (např. ROTEX, Fa. Festo) při použití brusného papíru zrnitosti 120.

Alternativně je možno použít brusnou mřížku firmy Mirka nebo zrnitost 180, Abranet a 4000. Doporučena aplikace jedné vrstvy PANDOMO® Impregnation. PANDOMO® Impregnation naneste pomocí malířského štětce nebo houbou v tenké vrstvě na povrch. Nanášení PANDOMO® Impregnation nanášejte na stěně odspoda stěny směrem nahoru. Zabráníte tak vzniku fleků.

Přebytečný materiál bezprostředně setřete krouživými pohyby bavlněným hadrem a vmasírujte do povrchu.

Neopouštějte na povrchu lesklé plošky a místa. Nanášení impregnace by mělo být ve stejném směru jak bylo prováděno stěrkováním povrchu stěrkou.

Zpracování na podlahách z PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2 und PANDOMO® Studio:

Broušení a leštění povrchu z PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® K2 a PANDOMO® Studio je detailně popsáno v jejich technických listech.

Nanášejte v malém množství na povrch krouživými pohyby bílým mopem nebo podlahovou mycí stěrkou. Nanášejte jen tolik materiálu který je schopen povrch plochy pobrat. Po ca. 10 minutách odvětrání povrch zaleštíte talířovou leštičkou (tzv. kačenou) bílým nebo běžovým padem. Podle velikosti plochy vyměřte pad za čistý. Po vmasírování do povrchu a přešetření nesmí zůstat na ploše lesklé plochy a povrch musí vypadat stejnoměrně



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at
www.ardex.cz

zastoupení pro ČR a SR
ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 62500 Brno
Tel.: +420541249922
ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

Výrobce certifikován dle:
EN ISO 9001 a
EN ISO 14001

PANDOMO® Impregnation

impregnace, ochrana povrchu

Špatně přístupné plochy nanášejte a rozleštěte ručně padem nebo bezbarvým savým hadrem bez chlupů. Pokud je povrch po nanesení první vrstvy neuspokojivý (v závislosti od kvality a zaleštění povrchu), můžete po 2-4 hodinách aplikovat druhou vrstvu.

Následující den (po 24 hodinách) již nesmí být proveden žádný další nátěr PANDOMO® Impregnation.

Plochu další den přeleštěte bílým nebo béžovým padem.

Pokud bude následovat aplikace SP-MS nebo SP-GS, musí být proveden nejdříve aplikace mezivrstvy plnicím póru PANDOMO® SP-F Porenfüller.

Pokud je povrch ošetřen lakem PANDOMO® SP-PS, není žádná mezivrstva nutná.

V každém případě by ale povrch laku PANDOMO® SP-PS měl být ošetřen tzv. obětní vrstvou PANDOMO® SP-MS nebo SP-GS.

Při aplikaci dbejte pokynů technických listů PANDOMO® SP-MS, SP-GS, SP-F a SP-PS.

Upozornění:

Přebytečný materiál na povrchu po vytvrzení materiálu vytvoří plošky, které je možno odstranit pouze přebroušením.

Zpracování povrchů PANDOMO® BG/BW, MW/ MB, PB/PW:

terazzo povrchy po přebroušení zrnitostí 220 nebo 400 musí být absolutně čisté bez prachu a suché.

dbejte příslušných pokynů v technických listech.

pomocí mopu nebo podlahové mycí stěrky

Nanášejte v malém množství na povrch krouživými pohyby bílým mopem nebo podlahovou mycí stěrkou. Nanášejte jen tolik materiálu, který je schopen povrch plochy pobrat. Po ca. 10 minutách odvětrání povrch zaleštěte talířovou leštičkou (tzv. kačenou) bílým nebo béžovým padem. Podle velikosti plochy vyměňte pad za čistý. Po vmasírování do povrchu a přeleštění nesmí zůstat na ploše lesklé plochy a povrch musí vypadat stejnoměrně.

Špatně přístupné plochy nanášejte a rozleštěte ručně padem nebo bezbarvým savým hadrem bez chlupů. Pokud je povrch po nanesení první vrstvy neuspokojivý (v závislosti od kvality a zaleštění povrchu), můžete po 2-4 hodinách aplikovat druhou vrstvu. Podle situace by měl další den být proveden další nátěr do úplného nasycení povrchu terazzo. Povrch rozleštěte padem do rovnoměrného vzhledu.

Závěrečná další ochranná vrstva není potřebná.

Upozornění:

Určeno pro profesionální aplikaci.

Během aplikace, schnutí a vyžrání impregnace zajistěte dostatečné větrání prostor.

V uzavřených a špatně větratelných prostorách používejte vhodný respirátor. Zabraňte průvanu a vypněte klimatizaci. Zamezte prашnému procesu během aplikace.

Zpracovávejte při teplotě nad +15°C.

Odolnost impregnace:

PANDOMO® Impregnation zvyšuje odolnost povrchů z PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0, K1, K3, K2 a Pandomo Studio. Pokud dojde k potřísnění povrchu chemikáliemi, je nutno je co nejdříve odstranit z povrchu.

V případě nejistoty nebo testování odolnosti proveďte testovací plochu.

Není určen pro trvale vlhké prostory.

Odolnost světlu:

PANDOMO® Impregnation vykazuje pod působením UV minimální, neznamenné zabarvení.

Čištění a likvidace:

Pracovní nářadí vyčistíte po použití čističem štětců nebo acetonem. Čištění provádějte mimo, nejlépe v otevřených prostorech. Pro likvidaci a odstranění platí údaje z EG Bezpečnostního listu produktu.

Bezpečnost práce:

Během celého procesu aplikace, schnutí a vyžrávání impregnace větrejte.

Ve špatně větratelných prostorách používejte vhodný respirátor.

Zamezte průvanu a vypněte klimatizaci.

Výrobek hydrolyzuje za vzniku metanolu, který může být v krajních a individuálních situacích nebezpečný. Dbejte údajů uvedených v bezpečnostním listu produktu.

Pouze pro profesionální a zaškolené aplikátory.

Uchovejte před dosahem dětí.

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky rukou, očí.

Skladujte v chladu ve větraných prostorech, chraňte před vysokou teplotou, otevřeným ohněm a jiskrami.

Nekuřte při manipulaci a aplikaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: po dobu několika minut proplachujte vodou.

Pokud máte kontaktní čočky, vyndejte je.

Při podráždění očí: konzultujte s lékařem.

Obsah/nádobu likvidujte dle platných lokálních pravidel.

Jakékoliv další podrobné údaje naleznete v Bezpečnostním listu produktu.

PANDOMO® Impregnation

impregnace, ochrana povrchu

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

Objemová hmotnost:	ca. 1,03 kg/ l
Spotřeba:	PANDOMO® W1 2.0 popř. W3 2.0 ca. 25 – 30 g/m ² při jednom nátěru PANDOMO® K1 popř. K3 ca. 50 g/m ² při jednom nátěru PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG písek) ca. 50 – 60 g/m ² při jednom nátěru PANDOMO® K2 ca. 50 – 60 g/m ² při jednom nátěru PANDOMO® Studio 50 g/m ² při jednom nátěru 25 g/m ² při dvou nátěrech
Označení GHS/CLP:	signální slovo (CLP): Nebezpečí H226 - hořlavá kapalina a páry H319 - způsobuje vážné podráždění očí
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS} = velmi nízké emise ^{PLUS}
Balení:	kanystr 2,5 l
Skladovatelnost:	uzavřené v suchém prostředí ca. 12 měsíců