



ARDEX CA 20 S

SMP-montážní lepidlo

- 1-složkové montážní lepidlo na bázi modifikovaného polymeru silanu
- přetíratelné
- neobsahuje ředidla, vodu, ani izocyanát
- vysoká lepicí síla
- vytvrzuje bez pnutí - elastická spára odolná vibracím



Oblast použití:

Interiér i exteriér. Stěna i podlaha.

Lepení profilů, soklových lišt, svorkovnicových lišt, kanálů pro kabely, tepelně izolačních desek, kovových profilů, profilů z dřevěných a plastových materiálů, parketových prvků, keramických obkladů a mnoho dalších dílců na savých i nesavých podkladech.

Izolace podlahových a napojovacích spár u kovu, dřeva, keramiky i plastů.

ARDEX CA 20 S se vyznačuje okamžitou a silnou adhezí „vysokou lepi-
vostí“ a tvrdostí Shore A (přibližně 75). Rychlé vytvrzení a široké spek-
trum přídržností umožňuje mnohostrannost aplikací.

Druh výrobku:

Silanem modifikovaný polymer, který vytvrzuje reakcí s vlhkostí.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, čistý a zbavený separačních částic. Podkladový povrch může být lehce vlhký (bez mokrého filmu). Zbytky lepidel, disperzí spojené potěry a vrstvy, bitumeny a dehty odstráňte. ARDEX CA 20 S zastoupí řadu lepidel pro nejrůznější materiály. Zpracovatel by měl před použitím otestovat přilnavost lepidla.



ARDEX CA 20 S

SMP-montážní lepidlo

Zpracování:

Uzávěr kartuše odšroubujte a přiřízněte. ARDEX CA 20 S nanášíme v pruzích ručně nebo vytlačovací pistolí na podklad nebo lepený materiál během 5 minut při asi +20 °C. Při bodovém nanášení je nutné vzít v úvahu hmotnost lepeného dílu a vzdálenost mezi lepenými body.

ARDEX CA 20 S nezpracovávejte při teplotě pod +5 °C a nad +35 °C. Doba otevřenosti, rychlost vytvrzení závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu, savosti povrchu a lepeného dílu.

Otevřenou kartuši okamžitě zpracujete nebo dobře uzavřete.

V případě pochybností proveďte zkoušku.

Doporučení

ARDEX CA 20 S může být po vytvrzení přetřen většinou běžných nátěrových systémů na disperzní, alkydové bázi. Z důvodu rozmanitosti nátěrů na trhu doporučujeme provést zkoušku.

Pro snazší zpracování při nízkých teplotách doporučujeme skladovat kartuše v pokojové teplotě.

Při použití ARDEX CA 20 S dbejte na doporučení výrobců použitých dílců a materiálů.

Znečištění lepidlem v čerstvém stavu odstraňte suchým hadříkem nebo prostředkem obsahujícím vosk.

Vyvarujte se kontaktu s bitumenovými materiály a materiály uvolňujícími změkčovadla jako je butyl, EPDM, neopren, izolační a černé nátěry atd.

Není vhodné pro lepení v trvale vlhkých oblastech.

Upozornění:

Při kontaktu s kůží odstraňte přímo mýdlem a vodou. Uschovávejte mimo dosah dětí.

Během zpracování a vytvrzování musí být zajištěno dobré větrání.

Z důvodu velkého počtu možných vlivů během zpracování a používání by měl zpracovatel před použitím vždy provést zkoušku.

Je třeba dodržovat dobu použitelnosti materiálu.

Pokud jsou výrobky skladovány a / nebo přepravovány po delší dobu (několik týdnů) při zvýšených teplotách / vlhkosti, může být snížena trvanlivost nebo se mohou změnit vlastnosti materiálu.

Před zpracováním musí uživatel zajistit, aby byla izolace / lepidlo kompatibilní se stavebními materiály, se kterými přichází do styku (plynné, kapalné nebo pevné) a že nemůže dojít k poškození.

Při lepení parotěsných materiálů na velkou plochu musí být jedna strana navlhčena (Pozor: Zamezte tvorbě louží!).

Likvidace:

Zbytky produktu musí být zlikvidovány v souladu se směrnicí o odpadech 2008/98/ES a národními a regionálními předpisy.

Bezpečnost:

Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

Surovinový základ:	silanem modifikovaný polymer
Specifická hmotnost:	1,56 kg / l
Konzistence:	stabilní
Barva:	bílá
Spotřeba:	cca 30 - 40 ml / běžný metr (v závislosti na velikosti přířezu)
Doba tvorby blány na povrchu:	(+ 23 ° C / 50% rel.vlh.): cca 5 minut
Pevnost v tahu:	cca 1,63 N / mm ²
Tvrdost Shore A:	cca 75
Teplota zpracování:	+ 5 ° C až + 35 ° C
Teplotní odolnost:	-30 ° C až + 90 ° C (trvalé zatížení)
Označení podle GHS / CLP:	žádný
Označení podle ADR:	žádný
EMICODE:	EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS
Balení:	kartuše 290 ml netto, baleno po 20 ks
Skladování:	v chladu skladovatelné přibližně 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu, chraňte před mrazem