

Technický list

PANDOMO Colour Intensifier

Prohlubovač barvy na akrylátové bázi

- › prohlubuje barvu
- › nežloutnoucí, transparentní
- › lehká ochrana před chemickými vlivy
- › zachovává přirozený charakter povrchů
- › snadná a bezpečná aplikace
- › připravený k použití
- › bez rozpouštědel
- › nízký zápach
- › velmi vydatný
- › velmi nízké emise



Oblast použití:

Interiéry. Podlahy a stěny.

Prohlubovač barvy PANDOMO Colour Intensifier slouží jako základní nátěr pod PANDOMO PU Top Coat nebo při dvojité aplikaci jako finální povrchová úprava s mírným lehkým ochranným účinkem pro podlahové a stěnové povrchy PANDOMO Studio, Floor, Loft a Terrazzo Omnia. Proniká velmi hluboko do podkladu, prohlubuje barvu a zintenzivňuje optickou strukturu povrchů PANDOMO. Zanechává velmi přirozený, hedvábně matný vzhled. PANDOMO Colour Intensifier použitý jako základní nátěr snižuje spotřebu následného PU Top Coatu a zajišťuje optimální výsledek.



Typ:

Prostředek pro prohloubení barvy na akrylátové bázi.

Zpracování:

PANDOMO Colour Intensifier se nanáší mopovým aplikátorem (Wischwiesel). Materiál přelijeme do vhodné nádoby pro použití s mopem. Mop musí být plně nasáklý, aby bylo možné nanášet dostatečné množství prostředku metodou „čerstvé do čerstvého“. Je třeba zabránit tvorbě louží. Práce na ploše nesmí být přerušena, jinak vzniknou šmouhy a přechody. Po úplném zaschnutí (doba schnutí cca 30–60 minut) se v co nejkratší době (nejpozději do 3 hodin) nanese druhá vrstva buď PANDOMO Colour Intensifier, nebo PANDOMO PU Top Coat.

Důležité:

Vyhnete se přímému slunečnímu záření během aplikace. Větrání podporuje schnutí a lze jej urychlit pomocí vhodného průmyslového ventilátoru. Při použití ventilátorů je nezapínáte během nanášení.



Technický list

PANDOMO Colour Intensifier

Prohlubovač barvy na akrylátové bázi

Povrch lze zkontrolovat jednoduchým testem: pro ověření, zda je plocha dostatečně uzavřená a podklad již dále nenásákavý, lze na nanesený PANDOMO Colour Intensifier nakapat několik kapek vody. Pokud kapky zůstanou na povrchu, je podklad dostatečně uzavřený pro aplikaci druhé vrstvy.

Produkt lze aplikovat při teplotách +10 až +30 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 80 %.

Plochy ošetřené PANDOMO Colour Intensifier nesmí být čištěny prostředky obsahujícími alkohol ani prostředky, které obsahují voskové přísady. Použité čisticí prostředky by měly být pH neutrální. Zakrytí ošetřené podlahové plochy je možné nejdříve po 3 dnech a pouze difuzně otevřeným krycím materiálem, jinak hrozí narušení procesu vytvrzování.

Poznámka:

Je třeba dodržovat pokyny uvedené v našich bezpečnostních listech.

Pouze pro profesionální uživatele!

Dodatečné informace:

Při zpracování postupujte opatrně: zabraňte tvorbě prachu a úniku do životního prostředí.

Nádoby a její obsah po vytvrzení zlikvidujte v souladu s platnými místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy

Technické údaje podle normy kvality ARDEX

Spotřeba materiálu	1 litr = cca 15 m ² , v závislosti na savosti podkladu
Spotřeba	Spotřeba 60 - 70 g/m ²
Hustota	1,04 kg/l
Teplota zpracování	+10 °C až +30 °C
Vlastnosti při použití	
Doba schnutí	Čas 30–60 minut
Detaily produktu	
Označení podle GHS/CLP	viz příslušný bezpečnostní list
Označení podle ADR	viz příslušný bezpečnostní list
EMICODE	EC 1 = velmi nízké emise
GISCODE	D1 = bezrozpouštědlové disperzní lepicí a podlahářské hmoty
Balení	Plastový kanystr o objemu 5 l netto, plastová láhev o objemu 1 l netto
Skladování	V suchých prostorech při teplotě +5 °C až 30 °C a max. 80 % relativní vlhkosti lze skladovat přibližně 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.