

Technický list

PANDOMO PU Primer

Vodou ředitelný PU základní nátěr pod PANDOMO PU Top Coat

- › nežloutne, transparentní
- › zachovává přirozený charakter povrchů
- › snadné a bezpečné zpracování
- › připravený k použití
- › bez rozpouštědel
- › téměř bez zápachu
- › velmi vydatný
- › velmi nízké emise



Oblast použití:

Interiér. Podlahy a stěny.

PANDOMO PU Primer je vodou ředitelný PU základní nátěr, který je součástí systému PANDOMO PU Top Coat pro uzavření dekorativních podlahových a stěnových povrchů PANDOMO v interiéru. Základní nátěr zajišťuje snadné nanášení PANDOMO PU Top Coat vysychání bez šmouh. Povrchy si přitom zachovávají svůj přirozený vzhled. Oba systémové produkty PU Primer a PU Top Coat jsou optimálně sladěny a dosahují velmi nízké spotřeby při aplikaci.

Typ:

Vodou ředitelný PU základní nátěr.

Zpracování:

PANDOMO PU Primer se nanáší mopovým aplikátorem (Wischwiesel). Materiál přelijeme do vhodné nádoby, která umožní správné nasáknutí a použití aplikátoru. Štětec by měl být zcela nasycený, základní nátěr se nanáší „čerstvé do čerstvého“. Je třeba zabránit tvorbě kaluží materiálu. Práce na ploše nesmí být přerušena, jinak mohou vzniknout šmouhy nebo stopy napojení.



Po úplném zaschnutí (cca 30 – 60 minutách) lze nanést PANDOMO PU Top Coat.

Upozornění:

Při zpracování se vyhněte přímému slunečnímu záření. Při zpracování je třeba včas snížit nebo vypnout podlahové vytápění. Základní vrstva neslouží jako finální vrstva, ale je vždy zakončena vrstvou PANDOMO PU Top Coat. Větrání podporuje schnutí a lze jej urychlit pomocí vhodného průmyslového ventilátoru. Při použití ventilátorů je nezapínejte během nanášení základního nátěru. Pro kontrolu, zda je plocha po základním nátěru dostatečně uzavřená a podklad již nenasákavý, lze na povrch nakapat několik kapek vody. Pokud kapky zůstanou stát na povrchu, je možné aplikovat PANDOMO PU Top Coat.

Upozornění:

Je třeba dodržovat pokyny uvedené v našich bezpečnostních listech.
Pouze pro profesionální použití!

Další informace:

Při zpracování postupujte opatrně: zabraňte tvorbě prachu a úniku do životního prostředí. Nádoby a její obsah zlikvidujte v zasklém stavu v souladu s platnými místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.



Technický list PANDOMO PU Primer

Vodou ředitelný PU základní nátěr pod PANDOMO PU Top Coat

Technické údaje podle normy kvality ARDEX

Spotřeba materiálu	1 litr = cca 15 m ² , v závislosti na savosti podkladu
Spotřeba	Spotřeba 60 - 70 g/m ²
Hustota	1,04 kg/l
Teplota zpracování	+10 °C až +30 °C
Vlastnosti	
Doba schnutí	Čas 30–60 minut
Detaily produktu	
Označení podle GHS/CLP	viz příslušný bezpečnostní list
Označení podle ADR	viz příslušný bezpečnostní list
EMICODE	EC 1 = velmi nízké emise
GISCODE	D1 = bezropouštědlové disperzní pokládací materiály
Balení	Kanistr 5 kg netto
Skladování	V suchých prostorech při teplotě +5 °C až 30 °C a max. 80 % relativní vlhkosti lze skladovat přibližně 24 měsíců v původním uzavřeném obalu.