



ARDEX A 828 COMFORT

Ultra-lehká stěrka

- Komfortní rozmíchání i větších množství
- Stálá konzistence během doby zpracování
- Finální práce bez nutnosti broušení
- Vyhladitelná do nuly
- Vysoká vydatnost, velmi nízká spotřeba
- Velmi dobře brousitelná
- Pro libovolné vrstvy



Oblast použití:

Interiér, stěna, strop.

- K vyhlazení a stěrce stěny a stropů
- Tmelení spár u sádkartonových a sádrovláknitých desek
- K výrobě povrchů dle skupin kvality Q1 – Q 4 dle platných směrníc na sádkartonech a sádrovláknitých deskách
- Na nosné disperzní a latexové barvy bez penetrace

Druh výrobku:

Bílý tmel na bázi sádky a umělých hmot s lehkými plnivými. ARDEX A 828 COMFORT se vyznačuje rychlým rozmícháním a lehkým zpracováním, vysokou stabilitou a dobrými plnicími schopnostmi. ARDEX A 828 COMFORT je vhodný prodyšný podklad pro nátěrové hmoty, tapety a pojiva.

Zpracování:

K rozmíchání 15 kg ARDEX A 828 COMFORT potřebujeme cca 10,8 L vody. Při větším množství (15 kg) je vhodné využít výkonná míchadla (např. Collomix DLX 152).

Po krátké době odstátí (cca 1 min) ještě jednou promícháme a získáme pastózně smetanovou hmotu, kterou lze zpracovávat po dobu 60 minut. Konzistence ARDEX A 828 COMFORT zůstává konstantní po celou dobu zpracování, což umožňuje snadnou aplikaci. Po nanesení stěrky lze vrstvu opět lehce vyrovnat lehkým tlakem, takže vznikne hladký povrch bez nutnosti broušení.

ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
ardex.@ardex.cz
www.ardex.cz

	
0432	
ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40 A-3382 Loosdorf Austria	
19	
32587	
EN 13963:2005/AC:2006	
ARDEX A828 COMFORT Spárovací tmel pro tmelení SDK bez použití pásek EN 13963:4B	
Pevnost v ohybu:	>400 N
Reakce na oheň:	A1



Výrobce certifikován
dle EN ISO 9001
a EN ISO 14001

ARDEX A 828 COMFORT

Ultra-lehká stěrka

Rovnoměrné schnutí umožňuje bezproblémovou aplikaci následných malířských prací.

ARDEX A 828 COMFORT může být aplikován do děr, prasklin a na povrchy v libovolné tloušťce, vysychá bez pnutí. ARDEX A 828 COMFORT zpracováváme při teplotách nad +5° C. Nižší teploty dobu zpracovatelnosti prodlužují, vyšší zkracují.

Příprava podkladu:

Poklad musí být drsný, suchý bez prachu a separačních částic. ARDEX A 828 COMFORT vykazuje vynikající přilnavost na emulzní barvy, latexové barvy a betonové povrchy.

Podklad	bez penetrace	s penetrací
Porobeton	✓	
Beton	✓	
Cihelné zdivo	✓	
Sádrokarton	✓	
Pískovec	✓	
Sádrové stěrky	✓	
SDK a sádrovláknité desky	✓	
Cementovláknité desky	✓	
OSB desky ÖNORM EN 300		ARDEX P 82
Dřevotřísky P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
Obklady a dlažby		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Přírodní kámen		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Akrylové laky a alkydové nátěry		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Voděodolné, otěruvzdorné a omyvatelné matné disperz. barvy	✓	
Latexové barvy	✓	
Minerální drásané omítky	✓	
sk. 2 vápenocementová malta	✓	
sk. 3 cementová malta	✓	
sk. 4 sádrová malta	✓	

Tip z praxe:

K broušení povrchu ARDEX A 828 COMFORT doporučujeme brusivo o zrnitosti 180-240 od společnosti MIRKA a FESTOOL.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr: cca. 10,8 L : 15 kg prášku odpovídá

Váha sypké malty:	0,75 kg/l
Váha namíchané směsi:	cca. 1,2 kg/l
Spotřeba materiálu:	ca. 0,7 kg prášku na m²/mm vrstvy
Pro kvalitu povrchu	Spotřeba v kg/m²
Q 1	0,2
Q 2	0,1
Q 3	0,1
Q 4 celoplošné přestěrkování / mm	0,7
Doba zpracování (+20 °C):	cca. 60 minut
Natěračské a lepicí práce:	po vyschnutí
Hodnota pH:	cca. 8
Balení:	pytle 15 kg netto
GISCODE:	CP1 - stěrková hmota na bázi kalciumsulfátu, bez označení
EMICODE: EC 1 ^{PLUS} –	velmi nízké emise ^{PLUS}
Tmelení spár sádrokartonů, typ 4 B, dle EN 13963, nehořlavá látka, třída A1, dle EN 13501, díl 1	
Označení dle GHS/CLP:	žádné
Označení dle ADR:	žádné
Skladování:	V suchých prostorech cca 12 měsíců v originálním uzavřeném balení.