



ARDEX AF 270

Lepidlo pro linoleum a koberce

- dlouhá doba pro pokládku s perfektním pokrytím rubu podlahoviny
- vysoká konečná přídržnost – zabraňuje odlepení a vzniku spár způsobených změnou rozměru koberců vlivem teplot
- velmi nízká spotřeba
- velmi nízké emise, garance zdravého ovzduší pro zpracovatele i uživatele



ARDEX-systémový produkt

Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX, bez nepříjemného zápachu v místnostech. Člen společnosti Gemeinschaft Emission-skontrollierte Verlegwerkstoffe e.V., GEV. Během zpracování a po vyschnutí nejsou místa zatížena škodlivými emisemi a zamezují tak nežádoucím reakcím u alergiků.

Oblast použití:

Interiér. Podlaha.

Disperzní lepidlo k lepení:

- kobercovin s textilním rubem
- kobercovin s latexovou pěnou nebo latexovaným rubem
- kobercovin s přírodním vláknem
- vpichovaných koberců
- tkaných koberců
- linolea s rubem z juty nebo perlinky
- korku

na savé podklady podlah.

ARDEX AF 270 se vyznačuje vysokou počáteční i konečnou přídržností. Účinně zabraňuje objemovým změnám textilních krytin.

Druh výrobků:

Složení: akrylátová disperze, voda, speciální konzervační přísady, minerální plnivo

Příprava podkladu:

Podklad musí splňovat požadavky normy DIN 18365 „Práce s podlahovými krytinami“. Zejména musí být rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez separačních materiálů a trhlin, odolný napětí a tlaku, nebo musí být odpovídajícím způsobem připraven pro další práce. Aplikujeme vždy vhodné ARDEX stěrkařské hmoty v kombinaci s ARDEX přednáteřry.

Zpracování:

ARDEX AF 270 nanášíme rovnoměrně za pomoci vhodné zubové stěrky na odpovídajícím způsobem připravený povrch. Zamezíme vzniku lepidlových louží. Doba odvětrání závisí na teplotě místnosti, podkladu a materiálu, stejně tak na savosti podkladu a velikosti použité zubové stěrky a může být až 15 minut. Podlahovinu uložíme do lepicího lepidlového lůžka a rovnoměrně přitlačíme. Po cca 20 minutách znovu přitlačíme / válčujeme, zejména v oblasti švů a okrajů.



www.blauer-engel.de/uz113



<http://www.emicode.com/en/products>

ARDEX AF 270

Lepidlo pro linoleum a koberce

Doporučený způsob aplikace a množství nanášeného materiálu:

Způsob aplikace a množství produktu musí být zvoleno tak, aby bylo zajištěno úplné pokrytí rubu lepené podlahoviny. Hrubé ruby podlahovin vyžadují odpovídající hrubší zubovou stěrku.

Pro linoleum, textilní podlahoviny s málo strukturovaným rubem:



zubová stěrka TKB B1
spotřeba: cca 325-375 g/m^{2*}

Pro textilní podlahoviny se silně strukturovaným rubem:



zubová stěrka TKB B2
spotřeba: cca 400-450 g/m^{2*}

*) nanášené množství odpovídá stěrčím Pajarito

Tip z praxe:

Při prodloužení doby odvětrání se zvyšuje počáteční přídržnost a zabraňuje tak změnám tvaru krytiny.

Doporučení:

Spáry u linolea nebo kaučukových krytin svažujte nejdříve po 24 hodinách.

U podlahovin s PVC-rubem použijte ARDEX AF 155 speciální lepidlo pro elastické podlahoviny.

Při aplikaci dbejte technických listů a platných norem a směrnic! V případě pochybností proveďte zkoušku!

Případný povlak na lepidlu (tvořící se v případě nesprávného skladování nebo po otevření) odstraňte, nezmíchávejte do lepidla.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během a po zpracování / během schnutí místnost dobře odvětrávejte! Je zakázáno konzumovat nápoje, jídlo či kouřit během aplikace. Při zasažení očí či kůže okamžitě omyjte vodou. Nevylévejte do kanalizace, řeky či půdy. Pomůcky omyjte vodou a mýdlem ihned po aplikaci.

Obsahuje reaktivní produkt: 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on a 2-Methylisothiazolin-3-on (3 : 1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce.

Likvidace:

Nevylévejte do kanalizace, řeky či půdy. Prázdné a vymyté nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby se zbytkem produktu odevzdejte sběrné službě. Nádoby s pastózním zbytkem produktu/pastózní zbytky produktu jsou nebezpečný odpad. Nádoby se ztvrdlými zbytky produktu jsou stavební/domácí odpad. Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

surovinová báze:	speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu:	viz doporučená zubová stěrka a doporučené aplikační množství
Podmínky pro zpracování:	
teplota:	ne pod +15 °C
relativní vlhkost vzduchu (rF):	ne nad 75 %
doba odvětrání:	5 - 20 min.
doba pro pokládku:	až 20 min.
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mohou vést k uzavření vlhkosti. Uvedené doby se vztahují na 18°C a 65% zbytkové vlhkosti.	
čisticí prostředek:	před zaschnutím: voda
vhodnost pro kolečkovou židli:	ano (kolečka dle EN 12529)
vhodnost pro podlahové topení:	ano
vhodnost pro šamponování:	ano
EMICODE:	EC1+ - velmi nízké emise PLUS
GISCODE:	D1 - bez rozpouštědel
modrý anděl:	RAL-UZ 113
označení podle GHS/CLP:	žádné
označení podle GGVSEB/ADR:	žádné
balení:	kbelík 12 kg netto
skladování:	v chladu, mimo mraz, v originálním balení, skladovatelné cca 12 měsíců, otevřené nádoby dobře uzavřete