



ARDEX AF 660

Kontaktní lepidlo

- aplikace štětcem nebo válcem
- vysoká počáteční přídržnost
- univerzální použití pro profily, lišty
- výborná odolnost vůči změkčovadlům z PVC
- vysoká konečná přídržnost



ARDEX-systémový produkt
Obzvláště spolehlivé spojení s ARDEX stěrkovými hmotami.

Oblast použití:

Kontaktní lepidlo pro lepení: profilů schodů, soklových lišt a profilů, textilních krytin, PVC a pryžových a korkových krytin s korkovým rubem a linolea v montážní oblasti jako např. na schodech a na stěnách a stropích, na savé a nesavé podklady v interiéru.

Podle TRGS 610 je použití lepidel na bázi rozpouštědel v zásadě již nepotřebné. Nedoporučuje se používat silné lepidla na bázi rozpouštědel. Řada ARDEX má proto správné řešení pro každý druh použití.

V sortimentu ARDEX se nachází alternativní produkty jako např. ARDEX AF 620 kontaktní lepidlo bez rozpouštědel.

Druh výrobku:

Polychloroprenové lepidlo rozpustné v rozpouštědlech, odolné vůči změkčovadlům.

Příprava podkladu:

Podklad musí být DIN 18365 »zpracování podlahových krytin« popř. DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem.

Stěrkování provedte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s ARDEX přednátěrem. Dbejte vždy pokynů pro zpracování.

Litý asfalt musí být vždy v minimální vrstvě 1,5 mm.

Zpracování:

Zpracování musí být provedeno výhradně odborníky. Podle TRGS 610 musí být k ochraně pracovníků použita zařízení pro ochranu dýchacích cest.

ARDEX AF 660 lepidlo dobře promíchejte a pomocí jemné zubové stěrky a nebo válečku naneste rovnoměrně na rub profilu nebo krytiny a připravovaný podklad.

Zamezte tvorbě lepidlových louží.

Množství nanesené vrstvy je třeba zvolit tak, aby vznikl uzavřený lepidlový film. Po plném zaschnutí lepidla (test prsty) pokládejte profily/krytiny co nejpřesněji a pevně uhladte nebo vklepejte..

Krytina je ihned po nalepení pochůzná.

Uzávěru, např. přírodního korku, proveďte nejdříve po 24 hodinách.

Při aplikaci dbejte technických listů a platných norem a směrnic!

ARDEX AF 660

Kontaktní lepidlo

Doporučený způsob aplikace a množství nanášené vrstvy:



A5
štětec / váleček



zubová stěrka TKB A5
cca 300 g/m² při oboustranném nanášení

Aplikační nástroj a množství aplikované vrstvy musí být zvoleno tak, aby bylo zajištěné dostatečné pokrytí rubu krytiny / profilu. Oboustranně nanášenou vrstvu aplikujeme pomocí štětce, válečku nebo zubové stěrky TKB A5.

Upozornění:

Kapaliny a páry jsou hořlavé. Způsobuje podráždění pokožky. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závrať. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Používejte osvětlení, elektrická zařízení, větrací systémy odolné vůči výbuchu.

Zabraňte vdechování mlhy, páry, plynu. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí, ochranu obličeje..

Při kontaktu s kůží (nebo vlasy): okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou / sprchou.

PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut důkladně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

Likvidace:

Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

surovinová báze:	polychloroprény rozpustné v rozpouštědle
spotřeba materiálu:	cca 300 g/m ² , podle rubu krytiny u oboustranného nanášení
Podmínky pro zpracování:	
teplota:	ne pod +15 °C
doba odvětrání:	15- 20 min.
doba pro pokládku:	až 45 minut při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu
čisticí prostředek:	ředidlo
vhodnost pro kolečkovou židli:	ano (kolečka dle EN 12529)
vhodnost pro podlahové topení:	ano
GISCODE:	S1 – silné účinné látky na bázi rozpouštědel, bez aromátů a methanolu
označení podle GHS/CLP:	GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí signální slovo: nebezpečí
označení podle ADR:	třída 3, UN 1133, III, LEPIDLA (uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, kylene, <5% n-hexan)
balení:	kbelík 5 kg netto
skladování:	v chladu, mimo mraz, v originálním balení, skladovatelné cca 12 měsíců, otevřené nádoby dobře uzavřete